GMW
Geräte | Material | Werkzeuge für Papierrestauratoren
Equipment | Materials for paper conservators and binders

Gabi Kleindorfer, Aster Str. 9, D-84186 Vilsheim, phone +49 8706 1094, fax +49 8706 559
gmw@gmw-gabikleindorfer.de | www.gmw-gabikleindorfer.de

Technische Daten

Technische Daten: Filterkarton, 315 g/m²
Technical Data: Blotting Card, 315 g/m²

Erstellt am: 01.10.2016
Überarbeitet am: 01.10.2016
Version: 1.0
Druckdatum: 18.04.2017

Physikalische Eigenschaft *Physical Property*	**Einheiten** *Units*	**Wert** *Typical Value*
Gewicht *Basic Weight*	g/m²	**315**
Dicke *Thickness*	mm	***0,63***
Reißfestigkeit, trocken *Burst Strength, dry*	kPa	**≥ 500**
Reißfestigkeit, nass *Burst Strength, wet*	kPa	**≥ 230**
Saughöhe, 10 min, längs *Capillary rise, 10 min, MD*	mm	**≥ 60**
Luftwiderstand *Air resistance*	mbar	**42**

Alle Zahlenangaben sind als typische Durchschnittswerte zu verstehen.
All indicated data to be understood as typical average values.

Eigenschaften: *Characteristics*	**Hochwertiger, technischer Filterkarton, flach** *Qualitative technical filter paper, plain*
Anwendungsgebiet: *Application*	**Rohpapier für Indikatorpapier des Bowie-Dick-Tests, Sterilisationskontrolle** *Raw paper for Bowie-Dick-test indicator sheets, sterilization control*